

Vzorkovna stavebních materiálů při SPŠ stavební Opava

Typ	Dokončovací práce
Název	Nivelační podlaha
Výrobce	Weber
Použití	Nivelační podlaha se používá tam, kde potřebujeme docílit rovného podkladu pro nášlapnou vrstvu podlahy.



Zdroj:
<http://www.ceskykutil.cz/image/800/800/14699-postup-pri-aplikaci-samonivelacni-sterky.jpg>

Popis

Materiál	Cementová kaše
Rozměr	Tloušťka 2 - 15 mm
Aplikování	od +5°C do +25°C
Způsob dopravy	Čerpaný, pytlovaný
Spodní vrstva	Penetrace
Životnost	cca 80 let
Odvzdušnění podlahy	Pomocí nivelačního válečku (ježek)
Spáry	Beze spár
Pochozí	Po 24 - 48 hodinách od vylití

Specifické vlastnosti

Pevnost v tlaku	20 - 30 Mpa
Max. odchylka	2 mm/ m ²
Součinitel tep. vodivosti	$\lambda = 1,5 \text{ W.m}^{-1}\text{K}^{-1}$

Poznámky

Dokonalá rovinatost	